

# การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่มะพร้าวเพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง

อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ<sup>1\*</sup> และ นิชาภา มินาบุญ<sup>2</sup>

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่มะพร้าวโดยใช้มะพร้าวเป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริม เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง (Guide Post) โดยศึกษาพฤติกรรมในด้านกำลังอัด กำลังแรงดัด และการดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบา ผลการวิจัยพบว่า คอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่มะพร้าวสามารถนำมาใช้งานแทนหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็กได้ โดยให้กำลังอัด แรงดัด และการดูดซึมน้ำในทางที่ดี นอกจากนี้ ผลทดสอบพบว่า หลักนำทางที่ผสมเปลือกหอยแมลงภู่มะพร้าวโดยใช้มะพร้าวเป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริมสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เมื่อเทียบกับหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป

**คำสำคัญ :** คอนกรีตมวลเบา, เปลือกหอยแมลงภู่มะพร้าว, หลักนำทาง, กำลังแรงดัด

---

<sup>1</sup> สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

<sup>2</sup> สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

\* ผู้ติดต่อ, อีเมล: udomvit.k@rmutr.ac.th รับเมื่อ 5 มีนาคม 2558 ตอบรับเมื่อ 31 สิงหาคม 2558

## **Study of Properties and Performance of Lightweight Concrete Reinforced with Mussel Shell Bamboo to Produce Guide Post**

**Udomvit Chaisakulkiet<sup>1\*</sup> and Nichapha Minaboon<sup>2</sup>**

### **Abstract**

This research studies the potential for using mussel shell in light weight concrete guide post work. This paper presents a study of the physical properties of light weight concrete guide post containing mussel shell bamboo. Compressive strength, flexural strength and water absorption were investigated. Test results shown that the use of mussel shell produces light weight concrete guide post mixes with good strength and flexural strength and water absorption. In addition, results shown that the use of mussel shell bamboo improves cost saving with comparison to normal concrete guide post.

**Keywords :** Lightweight Concrete, Mussel shell, Guide Post, Flexural strength

---

<sup>1</sup> Department of civil engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin

<sup>2</sup> Department of Facility Management, Faculty of Architecture and Disign, Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

\* Corresponding author, E-mail: udomvit.k@rmutr.ac.th Received 5 March 2015, Accepted 31 August 2015

## 1. บทนำ

การก่อสร้างทางในบางครั้งแนวก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นแนวทางตรงได้ตลอดทั้งเส้นทาง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องวางแนวโค้งเพื่อหลบหลีกสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นปัญหาเกิดขวางแนวก่อสร้าง ดังนั้นจุดที่เป็นทางโค้งเป็นจุดที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะ และเพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้รับรู้ถึงสภาพของเส้นทางจึงนำหลักรูปร่างมาติดตั้งซึ่งหลักรูปร่างส่วนมากทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีสภาพแข็งแรงแต่ไม่มีความยืดหยุ่น ประโยชน์ของหลักรูปร่างมีไว้เพื่อเป็นหลักเตือนแนวทางโค้ง เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้รับรู้ถึงขอบเขตของทางในช่วงโค้ง [1] เพื่อให้ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ อย่างไรก็ตามยังคงพบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณทางโค้งอยู่เสมอส่วนมากจะเป็นการขับขี่ยานพาหนะหลุดจากผิวจราจรและชนกับหลักกั้นโค้ง ซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ทำให้สภาพรถยนต์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก หลักรูปร่างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันผลิตมาจากแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้นทุนการผลิตสูง การขนย้ายและการติดตั้งลำบากเนื่องจากมีน้ำหนักมาก

ที่ผ่านมา นักวิจัยพยายามศึกษานำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ในงานมอร์ตาร์ คอนกรีตและงานก่อฉาบ [2-6] ซึ่งเป็นวัสดุผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ส่วนการนำมาใช้ในคอนกรีตมวลเบายังมีอยู่น้อย ต่อมา นักวิจัยมีแนวความคิดที่ใช้เปลือกหอยแมลงภู่เป็นส่วนผสมมอร์ตาร์หรือคอนกรีต [7] ซึ่งหอยแมลงภู่จัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสคาเป็นหอยสองฝา สีของเปลือกเปลี่ยนไปตามสภาพการอยู่อาศัย กล่าวคือ ถ้าอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาจะมีสีเขียวอมดำ ถ้าอยู่บริเวณน้ำขึ้นน้ำลง ถูกแดดบ้างเปลือกจะออกเหลือง เปลือกด้านนอกมีสีเขียว

ส่วนท้ายจะกว้างกว่าส่วนหน้า [8] ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาโดยใช้เปลือกหอยแมลงภู่เป็นส่วนผสม จะใช้ไม้ไผ่เสริมเป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริมที่สามารถหาได้จากท้องถิ่นมาผลิตเป็นหลักรูปร่างแทนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะว่าหลักรูปร่างเป็นเพียงหลักบอกแนวทางเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้รู้ถึงสภาพทางข้างหน้าว่าเป็นทางโค้ง จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ แต่ปัจจุบันหลักรูปร่างทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งลักษณะการใช้งานจริงของหลักรูปร่างนั้นไม่ต้องการรับกำลังที่มากระทำ จึงไม่จำเป็นต้องทำให้หลักรูปร่างมีความแข็งแรงมากนัก

ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เปลือกหอยแมลงภู่เป็นส่วนผสมคอนกรีตเพื่อผลิตเป็นเสาหลักบอกแนวของถนน โดยศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีต ประกอบด้วยกำลังอัด กำลังดัด และร้อยละการดูดซึมน้ำ

## 2. วิธีดำเนินการทดลอง

### 2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

#### 2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ใช้ตามมาตรฐาน ASTM C150 [9] นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาเสริมไม้ไผ่เพื่อนำมาผลิตหลักรูปร่าง

#### 2.1.2 เปลือกหอยแมลงภู่

เปลือกหอยแมลงภู่ ที่นำมาใช้ในการในการศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบาเสริมไม้ไผ่เพื่อนำมาผลิตหลักรูปร่าง นำมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นเปลือกหอยที่ชาวบ้านเก็บมาแล้วนำเนื้อหอยไปขาย ส่วนเปลือกหอยก็มากองทิ้งไว้

ดำเนินการทดลองโดยการทำความสะอาดด้วยการร่อนในตะแกรงและฉีดพ่นน้ำทิ้งให้แห้งนำไปบด และทำการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเปลือกหอยแมลงภู่ การหาขนาดคละของเปลือกหอยแมลงภู่ และการทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของเปลือกหอยแมลงภู่ จากนั้นนำมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางค

### 2.1.3 ไม้ไผ่

ไม้ไผ่ที่นำมาใช้ในการในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ต้องผ่าออกให้ได้ความหนาประมาณ 2 เซนติเมตร ความยาว 1.20 เมตร แล้วนำมาผูกด้วยเชือกให้เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริม หลังจากได้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตแล้ว เตรียมวัสดุเพื่อทำแบบหล่อแท่งตัวอย่างวัสดุที่นำมาทำแบบหล่อแท่งตัวอย่างโดยใช้ไม้แบบขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 ไม้ไผ่ใช้แทนเหล็กเสริม

### 2.1.4 น้ำ

น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องสะอาด ปราศจากกรด-ด่าง น้ำมันและสารอินทรีย์อื่นๆ ในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม ปกติประปาและน้ำจืดตามธรรมชาติส่วนใหญ่ที่สามารถบริโภคได้ ถือว่ามีคุณภาพดีพอสำหรับงานคอนกรีตในการผสมคอนกรีต

ต้องใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ (water/cement ratio) ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ

## 2.2 เตรียมแบบและวัสดุหล่อแท่งตัวอย่างคอนกรีต

### 2.2.1 มาตรฐานของหลักรูป

หลักรูปหรือหลักกันโค้งสี่เหลี่ยมตั้งเรียงกันข้าง ๆ ทางนั้น ปกติจะสูงจากระดับผิวทาง 0.75 เมตร ขนาด 15.00 x 15.00 เมตร ด้านหน้าจะมีแถบวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร 2 วง เอาไว้ให้มองเห็นชัดเจนเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกองวิศวกรรมจราจร [4]

### 2.2.2 เตรียมตัวอย่าง

#### 1) เตรียมไม้ไผ่

โดยนำไม้ไผ่มาผ่าออกให้ได้ความหนาประมาณ 2 เซนติเมตร ความยาว 1.20 เมตร แล้วนำมาผูกด้วยเชือกให้เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริม ต้องเตรียมวัสดุเพื่อทำแบบหล่อแท่งตัวอย่างวัสดุที่นำมาทำแบบหล่อแท่งตัวอย่างโดยใช้ไม้แบบขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 เมตร มาตั้งแบบให้ได้ตามขนาดมาตรฐาน และแบบปิดหัวหลักรูป ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.05 เมตร ตามรูปที่ 2 และ 3



รูปที่ 2 ไม้ไผ่ใช้เป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริม



รูปที่ 3 แบบหล่อแบ่งตัวอย่าง

**2) ผสมคอนกรีต**

นำเอาอัตราส่วนที่ได้ ออกแบบส่วนผสมใน 1 ลูกบาศก์เมตร มาหาปริมาตรที่จะใช้จากนั้นผสมในแบบหล่อตัวอย่าง จากการศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบตัวอย่างทั้งหมด 15 ตัวอย่าง เพื่อทำการทดลองหาค่าการดูดซึมน้ำ และค่ากำลังแรงค้ำดี วิธีการหล่อตัวอย่างคอนกรีตแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 หล่อตัวอย่างคอนกรีต

**3) ส่วนผสมคอนกรีต**

ออกแบบส่วนผสมตามวิธีของ ACI - 211.1-91 [10] โดยการใช้เปลือกหอย ดังแสดงแสดงในตารางที่ 1

**ตารางที่ 1 ส่วนผสมคอนกรีต (กิโลกรัม)**

ปูนซีเมนต์	เปลือกหอยแมลงภู	เปลือก	ทราย	น้ำ	รวม
200	616	496.8	160	1472.8	

**2.2.3 การบ่มและทดสอบแท่งคอนกรีต**

ทดสอบกำลังอัด ตามมาตรฐาน ASTM C39 [11] ทดสอบกำลังรับแรงค้ำดีอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C78 [12] และทดสอบหาค่าร้อยละการดูดซึมน้ำ ตามมาตรฐาน ASTM C642 [13]

หล่อแบ่งตัวอย่างคอนกรีต 15 แท่งตัวอย่าง และปล่อยให้แห้งไว้ให้คอนกรีตแข็งตัว และถอดแบบออก หลังจากนั้นทำการบ่มคอนกรีต โดยใช้วิธีการบ่มคอนกรีตด้วยแผ่นพลาสติกหุ้มแบ่งตัวอย่าง ตามรูปที่ 5 ปล่อยให้แห้งไว้ให้ได้อายุของแท่งตัวอย่างที่บ่มไว้ ที่อายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน เพื่อนำแท่งตัวอย่างมาทำการทดสอบกำลังอัด หาค่าการดูดซึมน้ำ และหาค่ากำลังแรงค้ำดี




รูปที่ 5 การบ่มแบ่งตัวอย่าง

นำแท่งตัวอย่างคอนกรีตทดสอบวางบนฐานรองรับคานทดสอบ ซึ่งบนฐานรองรับจะมีแผ่นโลหะผิวโค้ง (Steel Road และ Steel Ball) สองท่อนไว้รับแท่งทดสอบ เพื่อจัดให้เป็นระยะห่างของจุดรองรับ แล้วจัดให้ฐานรองรับแท่งทดสอบอยู่แนวศูนย์กลางและสมดุลบนแท่งกดตัวล่างของเครื่องทดสอบให้เรียบร้อย รูปที่ 6



รูปที่ 6 การทดสอบหาค่ารับแรงดัด



รูปที่ 7 ค่ากำลังอัดของคอนกรีต

### 3. ผลการวิจัย

#### 3.1 กำลังอัดของคอนกรีต

ผลการทดสอบกำลังอัดแสดงในรูปที่ 7 พบว่าคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่ โดยใช้ไม้ไผ่เสริมเป็นโครงสร้าง มีการพัฒนากำลังอัดอย่างต่อเนื่องตามอายุการทดสอบ เช่น ที่อายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน กำลังอัดมีค่าเท่ากับ 115, 130, 145 และ 150 กก/ชม<sup>2</sup> ตามลำดับ เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอายุการทดสอบ [5, 14-15] เมื่อพิจารณาที่อายุการทดสอบ 28 วัน พบว่า กำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่ โดยใช้ไม้ไผ่เสริมเป็นโครงสร้างและคอนกรีตเสริมเหล็ก มีค่าเท่ากับ 150 และ 240 กก/ชม<sup>2</sup> ดังแสดงในตารางที่ 3

#### 3.2 กำลังแรงดัดของคอนกรีต


ทดสอบหาค่ากำลังแรงดัด ของคอนกรีต ที่อายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน โดยใช้แรงกระทำเป็นจุดที่กึ่งกลางแท่งตัวอย่างทดสอบ (Center-Point Loading) ซึ่งมีขนาด 15.00 x 15.00 x 120.00 เซนติเมตร โดยจุดนี้จะเป็นตำแหน่งที่แบ่งคานออกเป็น 2 ช่วงเท่าๆกัน ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 2 ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ค่ากำลังรับแรงดัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามอายุการทดสอบ ส่วนในตารางที่ 3 พบว่า ที่อายุ 28 วัน ค่ากำลังรับแรงดัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่ มีค่าเท่ากับ 88.80 และ 43.80 กก/ชม<sup>2</sup>

ตารางที่ 2 กำลังแรงดัดของคอนกรีต

อายุทดสอบ (วัน)	กำลังรับแรงดัด (กก/ชม <sup>2</sup> )
7	38.06
14	39.88
21	41.74
28	43.80

### 3.3 ร้อยละการดูดซึมน้ำ

ผลการทดสอบร้อยละการดูดซึมน้ำแสดงในรูปที่ 8 พบว่า ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำมีแนวโน้มลดลงที่อายุ 28 วัน เนื่องจากผลของการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน [5] ส่วนในตารางที่ 3 พบว่า ที่อายุ 28 วัน ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำของแท่งตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่มีค่าเท่ากับ 2.74 และ 2.78 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซึมน้ำกับกำลังอัดพบว่า เมื่อร้อยละการดูดซึมน้ำมีค่าน้อย ส่งผลให้กำลังอัดมีค่าสูงขึ้น อาจเนื่องจากความพรุนในคอนกรีตมีค่าน้อยจึงทึบแน่นขึ้น การซึมผ่านได้ยาก



รูปที่ 8 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำ

ตารางที่ 4 ราคาต้นทุนการผลิตต่อหลักร้าทาง 1 ต้น

ราคาต้นทุนหลักร้าทางคอนกรีตทั่วไป			ราคาต้นทุนหลักร้าทางผสมเปลือกหอยแมลงภู่มิใช่เป็นโครงสร้าง		
วัสดุ	จำนวน	ราคา	วัสดุ	จำนวน	ราคา
ปูนซีเมนต์	8.64 กก.	20.30 บาท	ปูนซีเมนต์	5.40 กก.	12.69 บาท
หิน ½	23.22 กก.	7.63 บาท	เปลือกหอยแมลงภู่มิ	16.63 กก.	-
ทราย	11.61 กก.	4.35 บาท	ทราย	13.39 กก.	5.02 บาท
เหล็ก 9 มม.	4.40 ม.	55.00 บาท	มิใช่	1.00 ม.	1.67 บาท
รวมราคา / ต้น (ค่าวัสดุ)		87.28 บาท	รวมราคา / ต้น (ค่าวัสดุ)		19.38 บาท

ตารางที่ 3 คุณสมบัติของหลักร้าทางที่อายุ 28 วัน

รายการทดสอบ	หลักร้าทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป	หลักร้าทางคอนกรีตผสมเปลือกหอยแมลงภู่มิใช่เป็นโครงสร้าง
กำลังอัด (กก/ซม <sup>2</sup> )	240	150
การรับแรงดัด (กก/ซม <sup>2</sup> )	88.80	43.80
ร้อยละการดูดซึมน้ำ (%)	2.74	2.78

### 3.4 เปรียบเทียบราคาต้นทุนการผลิต

เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้บางอย่างได้มาจากสิ่งที่เหลือใช้และบางอย่างได้มาจากวัสดุตามธรรมชาติซึ่งมีราคาถูก ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า หลักร้าทางที่ผสมเปลือกหอยแมลงภู่มิใช่เป็นโครงสร้างแทนเหล็กเสริมสามารถประหยัดเงินได้ถึง 67.90 บาท ซึ่งทำให้ช่วยลดต้นทุนในการผลิต อีกทั้งเกิดความสะดวกในการติดตั้ง ซึ่งเป็นการนำของเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถลดมลภาวะด้านขยะลงได้

#### 4. สรุปผล

จากผลการทดลอง คุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู๋ โดยใช้ไม้ไผ่เสริมเป็นโครงสร้างเพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง พบว่าสามารถนำมาใช้งานแทนหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็กได้ เนื่องจากการทดลองแท่งตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู๋โดยใช้ไม้ไผ่เสริมเป็นโครงสร้างมีค่ากำลังอัดได้ดี การซึมผ่านน้ำใกล้เคียงกับหลักนำทางคอนกรีตทั่วไป และมีค่ากำลังแรงคั้นน้อยกว่าหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณครึ่งหนึ่ง ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้ได้มาจากสิ่งที่เหลือใช้ นอกจากนี้ ยังมีน้ำหนักเบากว่าหลักนำทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้สะดวกที่จะนำไปติดตั้งซึ่งนับได้ว่าเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ มาทำให้เกิดประโยชน์ หอยแมลงภู๋หลังจากที่นำเนื้อหอยไปใช้ประโยชน์แล้ว เปลือกหอยจะถูกนำไปทิ้งไว้จะเกิดการเน่าเหม็นทำให้เกิดมลภาวะ เมื่อเรานำเปลือกหอยแมลงภู๋มาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็สามารถลดมลภาวะลงไปได้

#### 5. ข้อเสนอแนะ

เปลือกหอยแมลงภู๋ที่นำมาใช้ในการทดลองแทนวัสดุมวลหยาบ ควรจะบดให้แตกไม่ควรนำไปผสมคอนกรีตทั้งเปลือก เพื่อลดช่องว่างของเปลือกหอยให้น้อยลงจะได้ช่วยลดปริมาณทรายผสมคอนกรีตที่ไปอุดในช่องว่างของเปลือกหอยแมลงภู๋ ซึ่งจะทำให้น้ำหนักของหลักนำทางที่ อีกทั้ง อาจจะใช้เปลือกหอยอย่างอื่น เช่น เปลือกหอยแครง เปลือกหอยขมหรืออาจใช้วัสดุอย่างอื่นมาแทนวัสดุมวลหยาบ เช่น วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ ได้แก่ เมล็ดพุทรา เปลือกลูกจาก เป็นต้น

#### 6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้

#### 7. เอกสารอ้างอิง

- [1] Bureau of Highway Safety, Department of Highways, "Highway Safety Hand Book", Traffic Engineering 2006, pp. 1-52 (in Thai).
- [2] S. Rukzon and C. Chindapasirt, "Use of ternary blend of Portland cement and two pozzolans to improve durability of high-strength concrete", KSCE Journal of Civil Engineering 18, 2014, pp. 1745-1752.
- [3] S. Rukzon and C. Chindapasirt, "Utilization of bagasse ash in high-strength concrete", Materials and Design 34, 2011, pp. 45-50.
- [4] P. Chindapasirt, C. Chottitanorm and S. Rukzon, "Use of palm oil fuel ash to improve chloride and corrosion resistance of high-strength and high-workability concrete", Journal of Materials in Civil Engineering 23, 2011, pp. 499-503.
- [5] S. Rukzon and C. Chindapasirt, "Strength, porosity and chloride resistance of mortar using combination of two kinds of the pozzolanic materials", International Journal Mineral Metallurgy Materials 20, 2013, pp. 808-814.



- [6] P. Chindaprasirt and N. Buapa and H.T. Cao, “Mixed Cement Containing Fly Ash for Masonry and Plastering Work”, *Construction and Building Materials* 19, 2005, pp. 612-618.
- [7] B. Paloma, M. Isabel, M. Julián and S. Luis, “Use of limestone obtained from waste of the mussel cannery industry for the production of mortars”, *Cement and Concrete Research* 37, 2007, pp. 559-564.
- [8] Green mussel, Available at internet website <http://www.fisheries.go.th/> Department of Fisheries (in Thai)
- [9] ASTM C150, “Standard Specification for Portland cement”, *Annual Book of ASTM Standards* 04.01, 2005, pp. 144-149.
- [10] ACI 211.4R, “Guide for Selecting Proportions for High-Strength Concrete with Portland and Fly ash”, *ACI Manual of Concrete Practice, Part 1, Michigan* 2000.
- [11] ASTM C39, “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens”, *ASTM Standard* 04.02, 2005, pp. 21-27.
- [12] ASTM C78, “Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading)”, *Annual Book of ASTM Standards* 04.01, 2001, pp. 32-34.
- [13] ASTM C642, “Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete”, *Annual Book of ASTM Standards* 04.02, 2005, pp. 338-340.
- [14] S. Rukzon, P. Chindaprasirt and R. Mahachai, “Effect of grinding on chemical and physical properties of rice husk ash”, *International Journal Mineral Metallurgy Materials* 16, 2009, pp. 245-247.
- [15] G.C. Isaia, A.L.G. Gastaldini and R. Moraes, “Physical and pozzolanic action of mineral additions on the mechanical strength of high-performance concrete”, *Cement and Concrete Composites* 25, 2003, pp. 69-76.