



อิทธิพลของปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อกำลังอัดและมอดูลัสยืดหยุ่นของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ที่ใช้สารละลายต่างๆชนิดกัน

ชัตติย ชมพวงศ์ ธนากร ภูเงินข้า* ศตคุณ เดชพันธ์ และ ชูดาภักดิ์ เดชพันธ์

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา

สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปริญญา จินดาประเสริฐ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

* ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทรศัพท์ 09 5362 8964 อีเมล: tanakom.ph@muti.ac.th DOI: 10.14416/j.kmutnb.2020.04.012

รับเมื่อ 12 ตุลาคม 2562 แก้ไขเมื่อ 10 มกราคม 2563 ตอรับเมื่อ 24 มกราคม 2563 เผยแพร่ออนไลน์ 24 เมษายน 2563

© 2020 King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของชนิดสารละลายต่างต่อกำลังอัด และมอดูลัสยืดหยุ่นของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แก้วลอยแคลเซียมสูงถูกแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน สารละลายต่าง 3 ประเภท ประกอบด้วย สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 10 โมลาร์ เพียงอย่างเดียว (NH) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายโซเดียมซิลิเกตผสมกัน (NHWG) และสารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงอย่างเดียว (WG) ถูกใช้เพื่อของเหลวในส่วนผสม โดยทำการทดสอบกำลังอัด และมอดูลัสยืดหยุ่นของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ ผลการทดสอบพบว่า การใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่แก้วลอยแคลเซียมสูงสามารถปรับปรุงกำลังอัด และมอดูลัสยืดหยุ่นของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ได้ ซึ่งกำลังอัดของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ขึ้นอยู่กับวัสดุตั้งต้นที่ใช้ และสารละลายต่างที่ใช้ในส่วนผสม โดยการใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารละลายโซเดียมซิลิเกตผสมกัน (NHWG) สามารถให้กำลังอัดสูงสุดของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

คำสำคัญ: แก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดสารละลายต่าง กำลังรับแรงอัด มอดูลัสยืดหยุ่น

การอ้างอิงบทความ: ชัตติย ชมพวงศ์ ธนากร ภูเงินข้า ศตคุณ เดชพันธ์ ชูดาภักดิ์ เดชพันธ์ สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ และ ปริญญา จินดาประเสริฐ, “อิทธิพลของปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อกำลังอัดและมอดูลัสยืดหยุ่นของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ที่ใช้สารละลายต่างชนิดกัน,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, หน้า 620-629, ต.ค.-ธ.ค. 2563.



Effect of Portland Cement Content on Compressive Strength and Elastic Modulus of High-calcium Fly Ash Geopolymer Mortar Containing Various Type of Alkali Solution

Khattiya Chompoovong, Tanakorn Phoo-ngernkham*, Satakhun Detphan and Chudapak Detphan
Sustainable Construction Material and Technology Research Unit, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, Thailand

Sakonwan Hanjitsuwan

Program of Civil Technology, Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University, Lampang, Thailand

Prinya Chindaprasirt

Sustainable Infrastructure Research and Development Center, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

* Corresponding Author, Tel. 09 5362 8964, E-mail: tanakorn.ph@rmuti.ac.th DOI: 10.14416/j.kmutnb.2020.04.012

Received 12 October 2019; Revised 10 January 2020; Accepted 24 January 2020; Published online: 24 April 2020

© 2020 King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

Abstract

This article aims to study the effect of alkaline solution types on compressive strength and elastic modulus of high-calcium fly ash (FA) geopolymer containing Portland cement (PC). FA was replaced by PC at the dosages of 0%, 5%, 10%, 15%, and 20% by weight of the binder. Three types of alkaline solutions viz., sodium hydroxide solution (NH), sodium silicate solution (WG), and NH plus WG solution (NHWG) were used as the liquid portion in the mixture. The compressive strength and elastic modulus of high-calcium FA geopolymer mortar were investigated. Test results indicated that the use of PC to replace FA could enhance the compressive strength and elastic modulus of high-calcium FA geopolymer mortar. The compressive strength of high-calcium FA geopolymer mortar depended on the types of source materials and alkali activators. The increase in PC content enhanced the compressive strength and elastic modulus of high-calcium FA geopolymer mortar. Finally, the use of NHWG showed the highest compressive strength of high-calcium FA geopolymer mortar containing PC.

Keywords: High-Calcium Fly Ash Geopolymer, Portland Cement, Alkali Solution Types, Compressive Strength, Modulus of Elasticity

Please cite this article as: K. Chompoovong, T. Phoo-ngernkham, S. Detphan, C. Detphan, S. Hanjitsuwan, and P. Chindaprasirt, "Effect of Portland cement content on compressive strength and elastic modulus of high-calcium fly ash geopolymer mortar containing various type of alkali solution," *The Journal of KMUTNB*, vol. 30, no. 4, pp. 620–629, Oct.–Dec. 2020 (in Thai).

1. บทนำ

ในปัจจุบันจีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุเชื่อมประสานที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนือง และนักวิจัยหลายท่านได้มีความพยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อให้จีโอพอลิเมอร์สามารถใช้เป็นหนึ่ง ในทางเลือกสำหรับงานก่อสร้าง เนื่องด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี ผลมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ [1], [2] ทำให้มีการวิจัย และพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ให้น้อยลง ดังนั้น จากงานที่ผ่านมามีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ บรรยากาศน้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [3] ซึ่งจีโอพอลิเมอร์ สามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของซิลิกา (SiO_2) และอะลูมินา (Al_2O_3) เป็นองค์ประกอบหลัก โดยใช้หลัก การทำปฏิกิริยาของซิลิกาและอะลูมินากับสารละลายต่าง และ ใช้ความร้อนในการเร่งปฏิกิริยา วัสดุตั้งต้นที่นิยมใช้ในการผลิต จีโอพอลิเมอร์ ได้แก่ ดินขาว เถ้าถ่านหิน เป็นต้น [4]

ในประเทศไทยนิยมใช้เถ้าลอยแคลเซียมสูงเป็นวัสดุตั้งต้น ในการผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ซึ่งเถ้าลอยแคลเซียมสูงเป็น ผลพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าอำเภอมะเมาะ จังหวัด ลำปาง [4] เถ้าลอยแคลเซียมสูงเป็นวัสดุที่มีองค์ประกอบของ ซิลิกา อะลูมินา และแคลเซียมเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มีความแข็งแรงไม่มาก ที่อุณหภูมิปกติ (25 องศาเซลเซียส) [5] ดังนั้นกระบวนการผลิต จำเป็นต้องเร่งการเกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ไรเซชันด้วยความร้อน ประมาณ 40–90 องศาเซลเซียส [6] ดังนั้นจึงมีงานวิจัย ที่ผ่านมามีงานวิจัยพัฒนากำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์ โดยการเติมสารผสมเพิ่มในจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอย เช่น ยิบซัม แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นต้น [4], [5] ซึ่งจากงานวิจัยของ ปริญา และคณะ [4] ได้รายงานไว้ว่า ปริมาณแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นส่งผลเชิงบวก ต่อคุณสมบัติทางกลของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ อีกทั้งสามารถก่อให้เกิดผลผลิตไฮเดรตชั้นแทรกอยู่กับจีโอพอลิเมอร์เจลทำให้ มีสมบัติทางกลที่ดีขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของปริมาณ แคลเซียมออกไซด์ในระบบของจีโอพอลิเมอร์สามารถเพิ่ม ปริมาณของผลผลิตแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และ

แสดงถึงการอยู่ร่วมกันของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและ จีโอพอลิเมอร์เจล (N-A-S-H) ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติ ทางกลในอายุปลายของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ [4] อีกทั้งจาก งานวิจัยของ แสงสุรีย์ และคณะ [5] ได้รายงานไว้ว่าการใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงไม่เพียง แต่ช่วยปรับปรุงสมบัติของจีโอพอลิเมอร์ แต่ยังสามารถเพิ่ม ความร้อนให้กับระบบของจีโอพอลิเมอร์ ซึ่งความร้อนนี้เป็น ผลมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน

สารละลายต่างเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของ วัสดุจีโอพอลิเมอร์อย่างมีนัยสำคัญ ในปัจจุบันสารละลาย ต่างที่นิยมใช้ในการผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ได้แก่ สารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NH) และสารละลายโซเดียมซิลิเกต (WG) [7] ซึ่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกใช้ในการชะละลาย องค์ประกอบหลักของวัสดุตั้งต้นออกมาเพื่อทำปฏิกิริยา [7] ขณะที่สารละลายโซเดียมซิลิเกตทำหน้าที่ควบคุมของ ปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ไรเซชัน [7]

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการ ศึกษาปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อกำลังอัดของ เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์พบว่า กำลังอัดของเถ้าลอย แคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไร ก็ตาม การศึกษาอิทธิพลของปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต่อโมดูลัสยืดหยุ่น และความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับ ความเครียดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ ที่มีการใช้สารละลายต่างชนิดกันยังการศึกษาและค้นคว้า ไม่มาก ซึ่งค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอ พอลิเมอร์มีความจำเป็นที่ต้องศึกษา เนื่องด้วยผู้วิจัยต้องการ พัฒนาวัดวัสดุจีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุซ่อมแซมในอนาคต โดยค่า โมดูลัสยืดหยุ่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของวัสดุซ่อมแซมที่ต้อง ได้รับการพิจารณา ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อกำลัง อัดและโมดูลัสยืดหยุ่นของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ที่ใช้สารละลายต่างชนิดกัน ซึ่งผลการทดสอบ ที่ได้รับจะช่วยให้เข้าใจถึงบทบาทและอิทธิพลของสารละลายต่าง และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ อีกทั้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ พัฒนาวัดวัสดุจีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุซ่อมแซมในอนาคต

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย

2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย

วัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ประกอบด้วย เถ้าลอยแคลเซียมสูง (FA) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (PC) และทราย (RS) โดยที่องค์ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุตั้งต้นดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ส่วนรูปที่ 1 และ 2 แสดงลักษณะของเถ้าลอยแคลเซียมสูงและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามลำดับ สารละลายต่างที่ใช้ในการผลิตเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประกอบด้วย สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NH) ที่ความเข้มข้น 10 โมลาร์ และสารละลายโซเดียมซัลเฟต (WG) ที่มีองค์ประกอบของ Na_2O ร้อยละ 12.71, SiO_2 ร้อยละ 30.19 และ H_2O ร้อยละ 57.10

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยแคลเซียมสูง และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

องค์ประกอบทางเคมี	FA (%)	PC (%)
SiO_2	35.87	20.80
Al_2O_3	19.91	4.70
Fe_2O_3	12.07	3.40
CaO	20.68	65.30
MgO	2.40	1.50
Na_2O	1.88	0.40
K_2O	2.36	0.10
SO_3	4.25	2.70
LOI	0.58	0.90

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าลอยแคลเซียมสูง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และทรายละเอียด

คุณสมบัติทางกายภาพ	FA	PC	Sand
ความถ่วงจำเพาะ	2.65	3.15	2.63
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย d_{50} (μm)	15.4	14.6	-
ความละเอียด (cm^2/g)	4300	3600	-
มอดุลัสความละเอียด	-	-	1.85



รูปที่ 1 การห่อตัวอย่างด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสีย ความชื้น



รูปที่ 2 การติดตั้งชุดทดสอบสำหรับการหาค่ามอดุลัส ยืดหยุ่นของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์

2.2 การเตรียมตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์

อัตราส่วนผสมของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดังแสดงในตารางที่ 3 เถ้าลอยแคลเซียมสูงถูกแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปริมาณร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน ในการผสมจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ทุกอัตราส่วนผสม ใช้อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสาน (L/B) เท่ากับ 0.60 อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซัลเฟตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (WG/NH) เท่ากับ 2.0 และอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน เท่ากับ 1.0

ขั้นตอนการผสมจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์เริ่มต้นด้วยผสมแก้วลอย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และทรายให้เข้ากันเป็นเวลาประมาณ 1 นาที จากนั้นเติมสารละลายต่างแล้วดำเนินการผสมเป็นเวลาประมาณ 5 นาที ในกรณีของสารละลายต่างคือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายโซเดียมซิลิเกต ต้องทำการผสมสารละลายโซเดียมซิลิเกต และโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้เข้ากันก่อนนำไปใช้เป็นของเหลวในส่วนผสมก่อนประมาณ 5 นาที

ตารางที่ 3 อัตราส่วนผสมของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เมื่อแปรผันชนิดสารละลายต่าง

ส่วนผสม	FA (g)	PC (g)	RS (g)	NH (g)	WG (g)
FA0PC_NH	100	-	100	60	-
FA5PC_NH	95	5	100	60	-
FA10PC_NH	90	10	100	60	-
FA15PC_NH	85	15	100	60	-
FA20PC_NH	80	20	100	60	-
FA0PC_NHWG	100	-	100	20	40
FA5PC_NHWG	95	5	100	20	40
FA10PC_NHWG	90	10	100	20	40
FA15PC_NHWG	85	15	100	20	40
FA20PC_NHWG	80	20	100	20	40
FA0PC_WG	100	-	100	-	60
FA5PC_WG	95	5	100	-	60
FA10PC_WG	90	10	100	-	60
FA15PC_WG	85	15	100	-	60
FA20PC_WG	80	20	100	-	60

2.3 ทดสอบกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์

หลังจากกระบวนการผสมเสร็จแล้ว ทำการเทลงแบบหล่อขนาด 50×50×50 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C109 [8] แล้วทำการห่อด้วยฟิล์มพลาสติก เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นของตัวอย่าง และเก็บไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส และถอดแบบเมื่อครบ 24 ชั่วโมง หลังจากการเทตัวอย่างลงแบบ จากนั้นทำการห่อด้วยฟิล์ม

พลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นอีกครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 1 และเก็บตัวอย่างไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส จนครบอายุการทดสอบตัวอย่างที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน โดยผลการทดสอบใช้ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบจำนวน 3 ตัวอย่าง

2.4 ทดสอบมอดูลัสยืดหยุ่นของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์

การทดสอบมอดูลัสยืดหยุ่น และการวิเคราะห์ห่วยยุคต์จากมาตรฐาน ASTM C469 [9] โดยใช้ตัวอย่างแบบหล่อทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 100 สูงเท่ากับ 200 มิลลิเมตร สำหรับการเตรียมตัวอย่างนั้นหลังจากกระบวนการผสมเสร็จแล้ว ทำการเทลงแบบหล่อ แล้วทำการห่อด้วยฟิล์มพลาสติก เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นของตัวอย่าง และเก็บไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส และถอดแบบเมื่อครบ 24 ชั่วโมง หลังจากการเทตัวอย่างลงแบบ จากนั้นทำการห่อด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นอีกครั้ง และเก็บตัวอย่างไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส จนครบอายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน โดยผลการทดสอบใช้ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ 3 ตัวอย่าง การติดตั้งเครื่องมือสำหรับการทดสอบมอดูลัสยืดหยุ่นของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดังแสดงในรูปที่ 2

3. ผลการวิจัย

3.1 กำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์

ค่ากำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ที่อายุการบ่ม 28 วัน ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า กรณีที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียวในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์ กำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีค่าค่อนข้างต่ำ และมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพิ่มขึ้น

ส่วนกรณีใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์ค่ากำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เพิ่มขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่ากับร้อยละ 20 มีแนวโน้มลดลง อาจเนื่องจากเกิดการทำให้ปฏิกิริยาที่รวดเร็วทำให้จีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์แข็งตัวอย่างทันทีทันใด อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทำให้ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นทำให้จีโอพอลิเมอร์เจลสามารถจับตัวกันและแข็งตัวได้รวดเร็วขึ้น [5] โดยการที่เกิดการทำให้ปฏิกิริยาแบบรวดเร็วส่งผลเสียต่อความสมบูรณ์ของการทำปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์เรซิน

ตารางที่ 4 กำลังรับแรงอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เมื่อแปรผันชนิดสารละลายต่าง

ส่วนผสม	กำลังอัดที่อายุการบ่ม 28 วัน (MPa)		
	NH	NHWG	WG
FA0PC	5.42	38.62	26.08
FA5PC	6.10	44.17	33.08
FA10PC	6.25	50.52	38.87
FA15PC	6.12	54.05	40.34
FA20PC	6.80	48.58	15.89

ส่วนกรณีใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงชนิดเดียวในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์ ค่ากำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เพิ่มขึ้น แต่ค่ากำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีค่าลดลงที่การแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 20 ในทำนองเดียวกันกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตในการเกิดปฏิกิริยา อาจเนื่องจากสารละลายโซเดียมซิลิเกตมีลักษณะเหนียวและหนืดทำให้ส่วนผสมของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ไม่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน [6]

เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารละลายต่างในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์พบว่า การใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตในการเกิดปฏิกิริยาสามารถให้ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุด รองลงมาคือการใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงชนิดเดียวในการเกิด

ปฏิกิริยา และการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียวให้ค่ากำลังรับแรงอัดต่ำที่สุดซึ่งการใช้สารละลายต่างทั้ง 2 ชนิด ผสมกันมีค่ากำลังอัดสูงสุดสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ ธนากร และคณะ [10] รายงานไว้ว่า สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีหน้าที่ชะละลายไอออนของซิลิกอนและอะลูมิเนียมจากวัสดุตั้งต้นเพื่อใช้ในการเกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์เรซิน ขณะที่สารละลายโซเดียมซิลิเกตมีหน้าที่เพิ่มปริมาณซิลิกอนที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาให้กับระบบของจีโอพอลิเมอร์ ส่งผลให้ปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์เรซินมีความสมบูรณ์มากกว่าการใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงชนิดเดียวหรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียว

3.2 มอดูลัสยืดหยุ่นของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์

มอดูลัสยืดหยุ่นของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่า กรณีที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียวในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีค่าค่อนข้างต่ำสอดคล้องกับผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์สำหรับกรณีที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียว (ตารางที่ 4)

ส่วนกรณีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์ ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพิ่มขึ้น ซึ่งมอดูลัสยืดหยุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณของการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ ธนากร และคณะ [11] และมีค่าใกล้เคียงกับมอดูลัสยืดหยุ่นของซีเมนต์มอร์ตาร์ ซึ่งมีค่าระหว่าง 19–25 จิกะปาสคาล (ค่ากำลังรับแรงอัดระหว่าง 51.6–75.6 เมกะปาสคาล) [12] เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ


พบว่า การเพิ่มขึ้นของมอดุลัสยืดหยุ่น อาจเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ช่วยเพิ่มปริมาณของแคลเซียมซิลิเกตไฮดรอกไซด์ (C-S-H) ภายในระบบจีโอพอลิเมอร์ และทำหน้าที่เป็นมวลรวมขนาดเล็ก ดังนั้นจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์จึงมีความแน่นมากขึ้น [11] แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 5 พบว่า ปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในแก้วลอยแคลเซียมสูงร้อยละ 20 ส่งผลให้ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นมีแนวโน้มลดลงทำนองเดียวกันกับผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ตารางที่ 5 มอดุลัสยืดหยุ่นของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เมื่อแปรผันชนิดสารละลายต่าง


ส่วนผสม	มอดุลัสยืดหยุ่นที่อายุการบ่ม 28 วัน (GPa)		
	NH	NHWG	WG
FA0PC	0.98	6.73	4.55
FA5PC	1.32	8.19	4.94
FA10PC	1.99	14.54	6.41
FA15PC	2.24	16.68	8.90
FA20PC	2.26	10.87	3.11

ขณะที่กรณีใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงชนิดเดียวในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์ ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพิ่มขึ้น แต่ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีค่าลดลงที่การแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่ากับร้อยละ 20 ทำนองเดียวกันกับการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการใช้สารละลายต่างในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์พบว่า การใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตในการเกิดปฏิกิริยาให้ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์สูงสุดรองลงมาคือ การใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงชนิดเดียว



รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์เมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงอย่างเดียว




รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์เมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายโซเดียมซิลิเกต

ในการเกิดปฏิกิริยา และการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียวให้ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์น้อยที่สุดทำนองเดียวกันกับผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตารางที่ 4)

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด

จากรูปที่ 3-5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์พบว่า การใช้น้ำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ชัตติย ขมพวงค์ และคณะ, “อิทธิพลของปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อกำลังอัดและมอดุลัสยืดหยุ่นของแก้วลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ที่ใช้สารละลายต่างชนิดกัน.”



รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์เมื่อใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงอย่างเดียว

แทนที่ในถ้ำลอยแคลเซียมสูงสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ได้ และความเครียดดัดที่ก้ำกั้วสูงสุดของถ้ำลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีแนวโน้มลดลง เมื่อปริมาณของการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพิ่มขึ้น โดยลักษณะเส้นกราฟคล้ายพาราโบลาว่าคล้ายกับคอนกรีตทั่วไป และพฤติกรรมการรับก้ำกั้วของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ในช่วงเริ่มต้นมีลักษณะเป็นแบบเชิงเส้นจนถึงจุดที่จีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์รับแรงก้ำกั้วได้ประมาณร้อยละ 40–70 ของก้ำกั้วดัดประลัย จากนั้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียดมีลักษณะที่โค้งมากขึ้นจนเกิดการวิบัติ [13]

กรณีที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียวในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์ กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดมีแนวโน้มของลักษณะความชันเพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในถ้ำลอยแคลเซียมสูง และมีค่าความเครียดดัดที่ก้ำกั้วสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.00245–0.00274 มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตร ส่วนกรณีที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์ กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดมีแนวโน้มของลักษณะความชันเพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในถ้ำลอยทำนองเดียวกันกับการใช้

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียว และมีค่าความเครียดดัดที่ก้ำกั้วสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.00309–0.00396 มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตร ขณะที่กรณีที่ใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงชนิดเดียวในการเกิดปฏิกิริยาเป็นจีโอพอลิเมอร์ กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดมีแนวโน้มของลักษณะความชันเพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในถ้ำลอยแคลเซียมสูงทำนองเดียวกันกับการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียว และการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกต และมีค่าความเครียดดัดที่ก้ำกั้วสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.00318–0.00387 มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตร

จากข้อมูลข้างต้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับซีเมนต์มอร์ตาร์พบว่า ค่าความเครียดดัดของถ้ำลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์แทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีแนวโน้มใกล้เคียงกันกับซีเมนต์มอร์ตาร์ ซึ่งซีเมนต์มอร์ตาร์มีค่าความเครียดดัดที่ก้ำกั้วสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.003–0.004 มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตร [13] แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าความเครียดดัดสูงสุดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ที่มีการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงชนิดเดียวพบว่า จะมีค่าที่ต่ำกว่าค่าความเครียดดัดที่ก้ำกั้วสูงสุดของซีเมนต์มอร์ตาร์ ดังแสดงในรูปที่ 3 อาจเนื่องจากจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ที่มีผลผลิตจากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงอย่างเดียวมีก้ำกั้วรับแรงดัดที่ต่ำ (ตารางที่ 4)

4. สรุป

ถ้ำลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 5–15 และเมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายโซเดียมซิลิเกต และการใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงอย่างเดียวสามารถปรับปรุงและพัฒนาการรับแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่นของถ้ำลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ ส่วนที่การแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 20 พบว่า ก้ำกั้วรับแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่นของถ้ำลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีแนวโน้มลดลง อาจเนื่องจากเกิดการทำให้ปฏิกิริยาที่รวดเร็วทำให้จีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์แข็งตัวอย่างทันทีทันใด โดยการ



ที่เกิดการทำปฏิกิริยาแบบรวดเร็วส่งผลเสียต่อความสมบูรณ์ของการทำปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ไร้เซชัน ขณะที่ส่วนผสมของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงอย่างเดียวพบว่า กำลังอัดและมอดูลัสยืดหยุ่นของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีค่าค่อนข้างต่ำ และมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพียงอย่างเดียวในการทำปฏิกิริยาต้องการเวลาในการทำปฏิกิริยา จึงมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบกับการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายโซเดียมซิลิเกต และการใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเพียงอย่างเดียวที่มีการทำปฏิกิริยาที่รวดเร็ว

5. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณหน่วยวิจัยวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา ที่อนุเคราะห์เครื่องมือในการทดสอบ

เอกสารอ้างอิง

- [1] T. Phoo-ngernkham, P. Chindaprasirt, V. Sata, S. Hanjitsuwan, and S. Hatanaka, "The effect of adding nano-SiO₂ and nano-Al₂O₃ on properties of high calcium fly ash geopolymer cured at ambient temperature," *Materials & Design*, vol. 55, pp. 58–65, 2014.
- [2] T. Phoo-ngernkham, C. Phiangphimai, N. Damrongwiriyanupap, S. Hanjitsuwan, J. Thumrongvut, and P. Chindaprasirt, "A mix design procedure for alkali-activated high-calcium fly ash concrete cured at ambient temperature," *Advances in Materials Science and Engineering*, vol. 2018, pp. 1–13, 2018.
- [3] T. Phoo-ngernkham, S. Hanjitsuwan, C. Suksiripattanapong, J. Thumrongvut, J. Suebsuk, and S. Sookasem, "Flexural strength of notched concrete beam filled with alkali-activated binders under different types of alkali solutions," *Construction and Building Materials*, vol. 127, pp. 673–678, 2016.
- [4] P. Chindaprasirt, T. Phoo-ngernkham, S. Hanjitsuwan, S. Horpibulsuk, A. Poowancum, and B. Injorhor, "Effect of calcium-rich compounds on setting time and strength development of alkali-activated fly ash cured at ambient temperature," *Case Studies in Construction Materials*, vol. 9, pp. 1–8, 2018.
- [5] S. Pangdaeng, T. Phoo-ngernkham, V. Sata, and P. Chindaprasirt, "Influence of curing conditions on properties of high calcium fly ash geopolymer containing Portland cement as additive," *Materials & Design*, vol. 53, pp. 269–274, 2014.
- [6] P. Chindaprasirt, T. Chareerat, and V. Sirivivatnanon, "Workability and strength of coarse high calcium fly ash geopolymer," *Cement and Concrete Composites*, vol. 29, no. 3, pp. 224–229, 2007.
- [7] S. Hanjitsuwan, S. Hunpratub, P. Thongbai, S. Maensiri, V. Sata, and P. Chindaprasirt, "Effects of NaOH concentrations on physical and electrical properties of high calcium fly ash geopolymer paste," *Cement and Concrete Composites*, vol. 45, pp. 9–14, 2014.
- [8] *Standard Test Method of Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (using 2-in. or [50 mm] Cube Specimens)*, ASTM C109, 2002.
- [9] *Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's ratio of Concrete in Compression*, ASTM C469, 2002.
- [10] T. Phoo-ngernkham, A. Maegawa, N. Mishima,



- S. Hatanaka, and P. Chindapasirt, "Effects of sodium hydroxide and sodium silicate solutions on compressive and shear bond strengths of FA-GBFS geopolymer," *Construction and Building Materials*, vol. 91, pp. 1-8, 2015.
- [11] T. Phoo-ngernkham, P. Chindapasirt, V. Sata, S. Pangdaeng, and T. Sinsiri, "Properties of high calcium fly ash geopolymer containing Portland cement additive," *International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials*, vol. 20, no. 2, pp. 214-220, 2013.
- [12] D. J. Cook and P. Chindapasirt, "Influence of loading history upon the tensile properties of concrete," *Magazine of Concrete Research*, vol. 33, no. 116, pp. 154-160, 1981.
- [13] T. Sinsiri, T. Phoo-ngernkham, V. Sata, and P. Chindapasirt, "The effects of replacement fly ash with diatomite in geopolymer mortar," *Computers and Concrete*, vol. 9, no. 6, pp. 427-437, 2012.